Союз Советских Социалистических Республик

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

ОПИСАНИЕ (11)418462 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (61) Зависимое от авт. свидетельства --
- (22) Заявлено 16.08.71 (21) 1690709/23-4 с присоединением заявки № —
- (32) Приоритет —

Опубликовано 05.03.74. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 16.09.74

(51) М. Кл. C 07c 11/02 C 07c 3/10

(53) УДК 547.313(088.8)

- (72) Авторы изобретения М. А. Далин, И. И. Письман, Г. В. Васильковская и Е. И. Жорницкая
- (71) Заявитель

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСИ ОЛЕФИНОВ С4-С6

1

Изобретение относится к способу получения смеси олефинов C_4 — C_6 с преобладанием альфа-изомеров, которые находят широкое применение в качестве мономеров и промежуточных продуктов при синтезе пластмасс и каучуков.

Известен способ получения смеси олефинов C_4 — C_6 содимеризацией этилена с пропиленом при температуре 100— 160° С и давлении 40 атм в присутствии триалкилалюминия, на- 10 пример триэтилалюминия или диэтилалюминийхлорида, и соединения переходного металла, например хлорида никеля или его окиси.

К недостаткам известного способа относятся 15 низкий выход альфа-олефинов и недостаточно высокая степень конверсии пропилена.

С целью повышения выхода альфа-олефинов предлагается в качестве соединения пере-

ходного металла непользовать пальмитат инкеля.

Пример. 250 мл (180 г) катализатора, состоящего из 3%-ного раствора триэтилалю5 миния в н-декане и пальмитата никеля (Al: Ni = 500: 1), помещают в предварительно освобожденный от влаги и кислорода автоклав емкостью 2 л, снабженный магнитной мешалкой (1400 об/мин). Затем подают 235 г пропилена (чистота 99,8%) и 157 г этилена (чистота 99,8%). Мольное соотношение 1: 1. Нагревают до нужной температуры и перемещивают 20 час. Вместе с альфа-олефинами С4—С6 образуется небольщое количество альфа-олефинов С6—С9 (5—11% в зависимости от температуры).

Результаты содимеризации при различных температурах приведены в таблице.

Температура содимеризации, °С	Конверсия, вес. %				Состав фракций, %						
	общая	в С4	в С5	в С,	C ₄			<u>C</u> _δ		C ₆	
					альфа-	бета- транс	бета- цис	2-метил- бутен-1	пентен-1	2-метил- пентен-1	гексен-2
100	20,0	41,0	1,5	0,23	87,5	2,5	10	97,5	2,5	24	76
120	35,0	58,2	11,6	7,3	58,0	8,0	34	95,0	5,0	42	58
140	57,5	61,5	18,4	16,0	50,0	10,0	40	91,0	9,0	50	50
160	68,0	39,4	19,5	35,7	25,0	15,0	60	93,0	7,0	71	29

2

Предмет изобретения

Способ получения смеси олефинов С₄—С₆ содимеризацией этилена с пропиленом при 10Q—160°С и давлении около 40 атм в при-

сутствии триалкилалюминия и соединения переходного металла, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода альфа-олефинов, в качестве соединения переходного металла используют пальмитат никеля.

Составитель С. Стыценко

Техред Л. Богданова

Корректор А. Дзесова

Заказ 1803/6

Редактор Т. Шарганова

Изд. № 589

Тираж 506

Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж.35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2